

GREASE POLY HT PLUS 0

Code Produit: 264906601



Graisse haute température pour roulements

Ce produit est une graisse spéciale basée sur la technologie polyurée. Graisses épaissies par un savon organique de longue durée avec de l'huile minérale hautement raffinée et un pack d'additifs pour fournir des capacités anti-usure, EP, antioxydantes et anticorrosives supérieures. Ce sont d'excellentes graisses pour la lubrification des roulements et des mécanismes exposés à l'action combinée de hautes températures, de charges lourdes et d'eau. Grâce au fait que les graisses Poly HT plus ne contiennent aucun savon métallique, la résistance à l'oxydation et au vieillissement est bien meilleure comparée aux graisses conventionnelles couramment utilisées formulées avec des savons complexes ou simples.

Ces graisses sont destinées à la lubrification de mécanismes dans des conditions de fonctionnement sévères, telles que la lubrification de la coulée continue d'acier, où interviennent des températures de service

élevées, des pressions ferrostatiques élevées, de grandes quantités d'eau de refroidissement, une forte contamination par des oxydes métalliques, des particules dures, des bandes, etc., et de longs systèmes centralisés.

Avantages et Bénéfices

- Haute stabilité au travail mécanique
- Stabilité thermique
- Température maximale de 220 °C
- Excellentes propriétés de résistance au lavage à l'eau
- Excellente capacité d'étanchéité
- Large gamme de températures de travail
- Lubrification de longue durée
- Réduction des intervalles de lubrification et des coûts de maintenance
- Superbe pompabilité

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Light brown
Thickner type		Urea compound
Base oil type		Mineral
Base oil viscosity @ 40 °C, mm ² /s		220
NLGI class	DIN 51 818	0
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	ASTM D217	355-385
Dropping point, °C	ASTM D566	220
Roll stability test, 24 hours, 0,1 mm	ASTM D1831	
Roll stability test, 48 hours, 0,1 mm	ASTM D1831	
Roll stability test, 72 hours, 0,1 mm	ASTM D1831	
4 ball weld load, kg	IP 239	300
4 ball 1 h 40 kg scar diameter, mm	IP 239	0.50
Oil separation, %	IP 121	
EMCOR corrosion test Distilled water	DIN 51 802	
EMCOR corrosion test Salt water	DIN 51 802	
Water washout @ 80 °C, % loss	ASTM D1264	
Oxidation stability 100 h/100 °C, bar	ASTM D942	0.5
Copper corrosion @ 100 °C	ASTM D4048	1b
Radiation heat resistance, °C		260
Peak temperature, °C		220
Temperature range, °C		-20 - 190

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.